

# ELAPROOF™

+ SAND

## GULVBELÆGNING

Den diffusionsåbne ElaProof+SAND Gulvbelægning er en patenteret ElaProof tætningsmasse og sand som er blandet og klar til brug. Præcis skræddersyede blandingsforhold garanterer let bearbejdelighed, vandtætning og en stilfuld finish.



4-8m<sup>2</sup>

Black

Grey

Dark Grey

White



### OVERFLADER

ElaProof+SAND Gulv er M1 godkendt. Den er velegnet til indendørs og udendørs brug til fx terrasser, trapper, altaner og badeværelser. Flisegulvet i badeværelset skal være vandtæt med godkendt vandtætning til brug under keramiske fliser. Denne vandtætning må ikke være mere end 10 år gammel i belægningsfasen, baseret på RIL 107-2012.

### KORNSTØRRELSER

Fin (0,05-0,2 mm), medium (0,1-0,6 mm) og grov (0,7-1,2 mm). Den endelige overflade er ru, behagelig under fødderne og samtidig mindsker den også risikoen for at glide.

### FARVER OG PAKNING

Alle ElaProof+SAND produkter fås i fire farver: sort, grå, mørk grå og hvid. Produktet er pakket i en 20 kg pakke med en kapacitet på ca. 4-8 m<sup>2</sup>.

### BRUGERVEJLEDNING

#### FORARBEJDE FØR PÅFØRING

Produktet er velegnet til indendørs og udendørs brug på de fleste gulvoverflader. Gulvfladen kan fx være spånplader, gipsplader, beton, keramiske fliser, plasttæppe, epoxy og akryl. Før du påbegynder påføringen, skal du gøre dig bekendt med det indledende arbejde, der kræves for overfladematerialet på din overflade. Kontakt venligst ElaProof Danmark eller se mere på [elaproof.dk](http://elaproof.dk).

**PÅFØRING:** Omrør ElaProof+SAND Gulv før brug. Brug et piske-ris i røremaskinen, der ikke tager luft ind i massen ved blanding. ElaProof+SAND Gulv påføres underlaget med en stålspartel i to separate påføringer. Forbruget af hver påføring skal være mindst ca. 1,0 kg/m<sup>2</sup>, i hvilket tilfælde det samlede forbrug er mindst 2,0 kg/m<sup>2</sup>. Den endelige, tørre lagtykkelse skal være min. 1,0 mm. Tørretiden mellem lagene er meget afhængig af forholdene på stedet. Under

forhold på ca. +20°C, 50% RF, kan 2. påføring udføres ca. 5 timer efter den første påføring. Lavere temperaturer og højere luftfugtighed forlænger tørretiden markant. ElaProof+SAND Gulv, påført to gange, kan påføres TopCoat efter ca. 12 timer ved +20°C, 50 % relativ fugtighed.

**TOPCOAT:** Den tørrede ElaProof+SAND gulvbelægning behandles med klar ElaProof TopCoat eller farvet ElaProof TopCoat RAL for at lette rengøring og vedligeholdelse. Til monokromatiske gulve anbefaler vi topcoating med ElaProof TopCoat RAL for at kompensere for eventuelle farveforskelle i ElaProof+SAND belægningen. Bland ElaProof TopCoat efter anvisningen på pakken.

Påfør ElaProof TopCoat på den tørrede ElaProof+SAND belægning med en kortluvet rulle (6-7 mm) ved krydsrulning. Forbruget af TopCoat er ca. 110-200 g /m<sup>2</sup>/ påføring, afhængig af ruhedsgraden af den valgte ElaProof+SAND belægning. ElaProof TopCoat er gangtør efter ca. 16 timer ved +20°C, 50% RH. Den fulde varighed af mekanisk belastning opnås under ovenstående betingelser på ca. 4 dage og den fulde kemiske varighed på ca. 7 dage.

**BEMÆRK!** Nogle nuancer af ElaProof TopCoat RAL kan kræve 2-3 lag for at opnå tilstrækkelig dækning! Se en separat tabel for opaciteten af ElaProof TopCoat RAL.

**OPBEVARING:** MÅ IKKE UDSÆTTES FOR FROST FØR BRUG. Produktet opbevares uåbnet på et køligt sted, væk fra sollys og er holdbart i mindst 12 måneder.

**FØR BRUG:** Se venligst ElaProof arbejdsbeskrivelser på: [www.elaproof.dk](http://www.elaproof.dk)